

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

01.4.2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 9 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 7 2 2 1 3
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 2 7 2 2 1 3]

出 願 人 岡 谷 電 機 産 業 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 5 月 1 4 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 P030D-0021
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01T 2/02
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県行田市斉条字江川 1 0 0 3 岡谷電機産業株式会社 埼玉
 技術センター内
 【氏名】 今井 孝一
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県行田市斉条字江川 1 0 0 3 岡谷電機産業株式会社 埼玉
 技術センター内
 【氏名】 堀 諭史
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県行田市斉条字江川 1 0 0 3 岡谷電機産業株式会社 埼玉
 技術センター内
 【氏名】 松山 陽一
【特許出願人】
 【識別番号】 000122690
 【氏名又は名称】 岡谷電機産業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100096002
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 奥田 弘之
【選任した代理人】
 【識別番号】 100091650
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 奥田 規之
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 067508
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

両端が開口した絶縁材よりなる円筒状のケース部材の両端開口部を、放電電極を兼ねた一対の蓋部材で気密に封止することによって気密外囲器を形成すると共に、該気密外囲器内に放電ガスを封入し、また、気密外囲器内に配置される上記蓋部材の放電電極部間に放電間隙を形成すると共に、上記ケース部材の内壁面に、その両端が上記蓋部材と微小放電間隙を隔てて配置されたトリガ放電膜を形成して成る放電管であって、上記トリガ放電膜を、ケース部材の内壁面の円周方向に、等間隔を設けて 8 本～12 本の範囲で形成したことを特徴とする放電管。

【書類名】明細書

【発明の名称】放電管

【技術分野】

【0001】

この発明は放電管に係り、特に、プロジェクターや自動車のメタルハライドランプ等の高圧放電ランプやガス調理器等の着火プラグに、点灯用又は着火用の定電圧を供給するためのスイッチングスパークギャップとして、或いは、サージ電圧を吸収するためのガスアレスタ（避雷管）として好適に使用できる放電管に関する。

【背景技術】

【0002】

この種の放電管として、本出願人は、先に特開 2003-7420 号を提案した。この放電管 60 は、図 9 及び図 10 に示すように、両端が開口した絶縁材よりなる円筒状のケース部材 62 の両端開口部を、放電電極を兼ねた一对の蓋部材 64、64 で気密に封止することによって気密外囲器 66 を形成し、該気密外囲器 66 内に、所定の放電ガスを封入してなる。

【0003】

上記蓋部材 64 は、気密外囲器 66 の中心に向けて大きく突き出た平面状の放電電極部 68 と、ケース部材 62 の端面に接する接合部 70 を備えており、両蓋部材 64、64 の放電電極部 68、68 間には、所定の放電間隙 72 が形成されている。

また、上記ケース部材 62 の内壁面 74 の円周方向に、微小放電間隙 76 を隔てて対向配置された一对のトリガ放電膜 78、78 が、90 度間隔で 4 組形成されている。一对のトリガ放電膜 78、78 の内、一方のトリガ放電膜 78 は、一方の放電電極部 68 と電気的に接続され、他方のトリガ放電膜 78 は、他方の放電電極部 68 と電気的に接続されている。

上記放電電極部 68 の表面には、放電開始電圧の安定に効果的なアルカリヨウ化物が含有された絶縁性の被膜 80 が形成されている。

上記気密外囲器 66 内に封入する放電ガスとしては、例えば、アルゴン、ネオン、ヘリウム、キセノン等の希ガスあるいは窒素ガス等の不活性ガスの単体又は混合ガスが該当する。また、希ガスあるいは不活性ガスの単体又は混合ガスと、 H_2 等の負極性ガスとの混合ガスが該当する。

【0004】

上記構成を備えた放電管 60 の放電電極部 68、68 間に、当該放電管 60 の放電開始電圧以上の電圧が印加されると、トリガ放電膜 78、78 間の微小放電間隙 76 に電界が集中し、これにより微小放電間隙 76 に電子が放出されてトリガ放電としての沿面コロナ放電が発生する。次いで、この沿面コロナ放電は、電子のプライミング効果によってグロー放電へと移行する。そして、このグロー放電が放電電極部 68、68 間の放電間隙 72 へと転移し、主放電としてのアーク放電に移行するのである。

【特許文献 1】特開 2003-7420 号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

ところで、上記放電管 60 が長時間放置されると、放電ガス中に含まれていた微量な不純ガスや気密外囲器 66 の封止工程で混入した不純ガスが、放電電極部 68 や被膜 80 の表面に吸着することにより放電電極部 68 や被膜 80 の仕事関数を変化させ、その結果、初期放電開始電圧が上昇して、初期放電遅れを生じることがあった。

上記トリガ放電膜 78 は初期電子を供給することにより、係る初期放電遅れを防止する機能を担うために形成されているものであるが、ケース部材 62 の内壁面 74 の円周方向に 90 度間隔で 4 組形成して成る従来のトリガ放電膜 78、78 は、必ずしも十分に初期放電遅れを防止することができなかった。

【0006】

この発明は、従来の上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、初期放電開始電圧の上昇を防止でき、初期放電遅れを生じることのない長寿命な放電管を

実現することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記の目的を達成するため、本発明に係る放電管は、両端が開口した絶縁材よりなる円筒状のケース部材の両端開口部を、放電電極を兼ねた一对の蓋部材で気密に封止することによって気密外囲器を形成すると共に、該気密外囲器内に放電ガスを封入し、また、気密外囲器内に配置される上記蓋部材の放電電極部間に放電間隙を形成すると共に、上記ケース部材の内壁面に、その両端が上記蓋部材と微小放電間隙を隔てて配置されたトリガ放電膜を形成して成る放電管であって、上記トリガ放電膜を、ケース部材の内壁面の円周方向に、等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成したことを特徴とする放電管。

【発明の効果】

【0008】

本発明に係る放電管にあつては、トリガ放電膜を、ケース部材の内壁面の円周方向に等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成したことにより、初期放電開始電圧の上昇を防止でき、初期放電遅れを生じることのない長寿命な放電管を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

本発明に係る放電管10は、図1及び図2に示すように、両端が開口した絶縁材としてのセラミックよりなる円筒状のケース部材12の両端開口部を、放電電極を兼ねた一对の蓋部材14、14で気密に封止することによって気密外囲器16を形成してなる。

【0010】

上記蓋部材14は、気密外囲器16の中心に向けて大きく突き出た平面状の放電電極部18と、ケース部材12の端面に接する接合部20を備えており、両蓋部材14、14の放電電極部18、18間には、所定の放電間隙22が形成されている。この放電間隙22は、例えば1.5mm程度と成される。

放電電極部18と接合部20を備えた上記蓋部材14は、無酸素銅や、無酸素銅にジルコニウム（Zr）を含有させたジルコニウム銅で構成されている。尚、ケース部材12の端面と蓋部材14の接合部20とは、銀ろう等のシール材（図示せず）を介して気密封止されている。

【0011】

また、上記ケース部材12の内壁面24には、その両端が、放電電極を兼ねた上記蓋部材14、14と微小放電間隙26を隔てて配置された線状のトリガ放電膜28が複数形成されている。図1及び図2においては、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に、45度間隔で8本形成した場合を示したが、これは一例であり、上記トリガ放電膜28は、ケース部材12の内壁面24の円周方向に、等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成されるものである。

上記トリガ放電膜28は、カーボン系材料等の導電性材料で構成されている。このトリガ放電膜28は、例えば、カーボン系材料より成る芯材を擦り付けることにより形成することができる。

因みに、上記ケース部材12の全長L（図1参照）が4.6mm、内径D1（図2参照）が6mmの場合、上記トリガ放電膜28の長さは3mm、幅は0.57mmに設定される。

【0012】

上記放電電極部18の表面には、放電開始電圧の安定に効果的なアルカリヨウ化物が含有された絶縁性の被膜30が形成されている。この被膜30は、ヨウ化カリウム（KI）、ヨウ化ナトリウム（NaI）、ヨウ化セシウム（CsI）、ヨウ化ルビジウム（RbI）等のアルカリヨウ化物の単体又は混合物を、珪酸ナトリウム溶液と純水よりなるバインダーに添加したものを、放電電極部18表面に塗布することによって形成することができる。

この場合、アルカリヨウ化物の単体又は混合物が0.01～70重量%、バインダーが99.99～30重量%の配合割合で混合される。また、バインダー中の珪酸ナトリウム溶液と純水との配合割合は、珪酸ナトリウム溶液が0.01～70重量%、純水が99.99～30重量%となされる。

【0013】

上記被膜30中に、臭化セシウム (CsBr)、臭化ルビジウム (RbBr)、臭化ニッケル (NiBr_2)、臭化インジウム (InBr_3)、臭化コバルト (CoBr_2)、臭化鉄 (FeBr_2 、 FeBr_3) 等の臭化物の1種類以上を添加すると、より一層、サージ吸収素子10の放電開始電圧の安定化を図ることができる。

尚、塩化バリウム (BaCl)、フッ化バリウム (BaF)、酸化イットリウム (Y_2O_3)、塩化イットリウム (YCl_2)、フッ化イットリウム (YF_3)、モリブデン酸カリウム (K_2MoO_4)、タングステン酸カリウム (K_2WO_4)、クロム酸セシウム (Cs_2CrO_4)、酸化プラセオジウム (Pr_6O_{11})、チタン酸カリウム ($\text{K}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$) の1種類以上を、上記臭化物と共に、或いは上記臭化物以外に、上記被膜30に添加しても、サージ吸収素子10の放電開始電圧の安定化に寄与する。

これら物質は、上記アルカリヨウ化物の単体又は混合物とバインダーとの混合物中に、0.01～10重量%の配合割合で添加される。

【0014】

尚、アルカリヨウ化物が含有された絶縁性の上記被膜30は、仕事関数が小さく電子放出特性に優れているため放電開始電圧を低下させる作用を有しており、特に、ヨウ化カリウム (KI) を珪酸ナトリウム溶液と純水よりなるバインダーに添加して被膜30を形成した場合に、放電開始電圧の低下作用が顕著である。

この場合、バインダー (珪酸ナトリウム溶液と純水の配合比は1:1) に添加するヨウ化カリウムの配合割合が40重量%を越えると、バインダーに対するヨウ化カリウムの溶解度が飽和となりそれ以上溶解されないため、ヨウ化カリウムの配合割合は、0.1重量%～40重量%の範囲と成すのが好ましく、ヨウ化カリウムの配合割合が40重量%の場合に、放電開始電圧の低下作用が最も大きくなる。

【0015】

上記気密外囲器16内には、所定の放電ガスが封入されている。この放電ガスとしては、例えば、アルゴン、ネオン、ヘリウム、キセノン等の希ガスあるいは窒素ガス等の不活性ガスの単体又は混合ガスが該当する。また、希ガスあるいは不活性ガスの単体又は混合ガスと、 H_2 等の負極性ガスとの混合ガスが該当する。

【0016】

本発明の上記放電管10にあつては、放電電極を兼ねた上記一对の蓋部材14、14間に、当該放電管10の放電開始電圧以上の電圧が印加されると、トリガ放電膜28の両端と蓋部材14、14間の微小放電間隙26に電界が集中し、これにより微小放電間隙26に電子が放出されてトリガ放電としての沿面コロナ放電が発生する。次いで、この沿面コロナ放電は、電子のプライミング効果によってグロー放電へと移行する。そして、このグロー放電が放電電極部18、18間の放電間隙22へと転移し、主放電としてのアーク放電に移行するのである。

【0017】

而して、本発明の放電管10にあつては、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成したことにより、初期放電開始電圧の上昇を防止でき、初期放電遅れを生じることのない長寿命な放電管を実現することができる。尚、初期放電開始電圧は、放電管を繰り返し動作させた場合における初回の放電開始電圧のことをいい、この初期放電開始電圧に続く2回目以降の放電開始電圧を追従放電開始電圧という。

すなわち、ケース部材12の内壁面24に形成するトリガ放電膜28が7本以下の場合には、初期電子の供給量が不足し、初期放電遅れを十分に防止することができない。

一方、ケース部材12の内壁面24に形成するトリガ放電膜28が13本以上の場合には、初期放電開始電圧の上昇は抑制できるものの、トリガ放電が放電電極部18、18間の主放電に移行せず、トリガ放電膜28で放電が持続してしまい、その結果、追従放電開始電圧が低下するという問題が発生する。

従って、トリガ放電膜28は、上記の通り、ケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成するのが適当である。

【0018】

図3乃至図5は、直流放電開始電圧が800Vに設定されている本発明の放電管10について、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである。

すなわち、図3は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に45度間隔で8本形成して成る本発明に係る放電管10における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図3のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図3のB）を示すグラフである。また、図4は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に36度間隔で10本形成して成る本発明に係る放電管10における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図4のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図4のB）を示すグラフである。さらに、図5は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に30度間隔で12本形成して成る本発明に係る放電管10における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図5のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図5のB）を示すグラフである。

【0019】

一方、図6乃至図8は、本発明の放電管10に対する比較例としての放電管について、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである。

すなわち、図6は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に90度間隔で4本形成して成る比較例としての放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図6のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図6のB）を示すグラフである。また、図7は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に60度間隔で6本形成して成る比較例としての放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図7のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図7のB）を示すグラフである。さらに、図8は、トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に約26度間隔で14本形成して成る比較例としての放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係（図8のA）、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係（図8のB）を示すグラフである。

【0020】

図3乃至図5に示される通り、トリガ放電膜28をケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて8本（図3）、10本（図4）、12本（図5）形成した本発明の放電管10の場合には、放電回数が100万回を越えても初期放電開始電圧に大きな変化はなく、従って初期放電遅れを生じることがなく長寿命化が実現されている。また、図3乃至図5に示した本発明の放電管10の場合には、追従放電開始電圧も安定している。

これに対し、図6及び図7に示される通り、トリガ放電膜28をケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて4本（図6）、6本（図7）形成した比較例の放電管の場合には、放電回数が約20万回程度から初期放電開始電圧が上昇し、初期放電遅れが発生している。

また、図8に示される通り、トリガ放電膜28をケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて14本形成した比較例の放電管の場合には、本発明の放電管10と同様に、初期放電開始電圧の上昇は抑制できるものの、放電回数が約60万回程度から追従放電開始電圧が低下し始め使用に適さなくなっている。

【0021】

尚、本発明の放電管10の各トリガ放電膜28の両端は、放電電極を兼ねた上記蓋部材14、14と微小放電間隙26を隔てて配置されているので、トリガ放電膜28の両端に設けられた微小放電間隙26の双方に、放電電極部18がスパッタされて飛散する電極材料が付着しない限り絶縁劣化を生じることがない。このため、本発明の放電管10は、微小放電間隙26を隔てて一対のトリガ放電膜78、78を対向配置して成る従来の放電管60に比べて、絶縁劣化の発生を抑制することができる。

この場合、トリガ放電膜28が放電電極を兼ねた蓋部材14、14と電気的に接続されてい

いたため微小放電間隙26における電界集中の度合は抑制されるが、上記の通り、放電電極部18の表面に、仕事関数が小さく電子放出特性に優れているアルカリヨウ化物が含有された被膜30が形成されているので、高い応答性が損なわれることはない。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】 本発明に係る放電管を示す断面図である。

【図2】 図1のB-B断面図である。

【図3】 トリガ放電膜を8本形成した本発明に係る放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図4】 トリガ放電膜を10本形成した本発明に係る放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図5】 トリガ放電膜を12本形成した本発明に係る放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図6】 トリガ放電膜を4本形成した放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図7】 トリガ放電膜を6本形成した放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図8】 トリガ放電膜を14本形成した放電管における、放電回数と初期放電開始電圧との関係、及び放電回数と追従放電開始電圧との関係を示すグラフである

【図9】 従来の放電管を示す断面図である。


【図10】 図9のA-A断面図である。

【符号の説明】


【0023】

- 10 放電管
- 12 ケース部材
- 14 蓋部材
- 16 気密外囲器
- 18 放電電極部
- 22 放電間隙
- 26 微小放電間隙
- 28 トリガ放電膜
- 30 被膜


【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】



【図 9】



【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 初期放電開始電圧の上昇を防止でき、初期放電遅れを生じることのない長寿命な放電管を実現する。

【解決手段】 両端が開口した絶縁材よりなるケース部材12の両端開口部を、放電電極を兼ねた一对の蓋部材14, 14で気密に封止することによって気密外囲器16を形成すると共に、該気密外囲器16内に放電ガスを封入し、また、気密外囲器16内に配置される上記蓋部材14, 14の放電電極部18, 18間に所定の放電間隙22を形成すると共に、ケース部材12の内壁面24に、その両端が、放電電極を兼ねた上記蓋部材14, 14と微小放電間隙26を隔てて配置された線状のトリガ放電膜28を複数形成して成る放電管であって、上記トリガ放電膜28を、ケース部材12の内壁面24の円周方向に等間隔を設けて8本～12本の範囲で形成した。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-272213
受付番号	50301138264
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0093
作成日	平成15年 7月10日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】

平成15年 7月 9日

特願 2 0 0 3 - 2 7 2 2 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 2 2 6 9 0]

1. 変更年月日
[変更理由]

住 所
氏 名

2 0 0 2 年 1 1 月 1 4 日

住所変更

東京都世田谷区三軒茶屋 2 - 4 6 - 3

岡谷電機産業株式会社